КИСЛОТА ТРИМЕРА ОКИСИ ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕНА (КИСЛОТА ТРИМЕРА М-06)

ГалоПолимер
www.halopolymer.ru

Производитель:
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Система менеджмента качества:
ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016

Химическое название: 2,3,3,3-Тетрафтор-2-{1,1,2,3,3,3-гексафтор-2(гексафторпропокси)пропокси}пропановая кислота;
Синонимы: Перфтор-2,5-диметил-3,6-диоксанонановая кислота;
Торговое название: Кислота тримера М-06;
Химическая формула: $C_9HF_{17}O_4$
CAS №: 13252-14-7
EC №: 236-237-3

Бесцветная или слегка окрашенная прозрачная тяжелая жидкость с резким запахом. Негорючий, невзрывоопасный продукт.

Наименование показателя	Единица измерения	Норма
Отношение массовой доли кислоты димера М-06 к массовой доле кислоты тримера М-06, не менее	%	90:10
Массовая доля воды, не более	%	15
Массовая доля фтор-иона, не более	%	0,20
Температура кипения при 1010 гПа (760 мм рт.ст.), в пределах	°С	100-160
Плотность	г/см^3	1,6
Средняя молекулярная масса	-	496,10

Упаковка:
Кислоту тримера окиси гексафторпропилена упаковывают в неокрашенную полимерную тару вместимостью 5 дм^3 и 10 дм^3. Допускается расфасовка в потребительскую полимерную тару вместимостью до 1 дм^3.

Сфера применения:
Предназначена для использования в качестве эмульгатора в производстве фторопластов и фторкаучуков, а также для синтеза газопереносящих жидкостей.

Транспортировка:
Кислоту тримера окиси гексафторпропилена транспортируют в крытых транспортных средствах автомобильным или железнодорожным транспортом, хранят в полиэтиленовой таре в вентилируемых складах завода-изготовителя и потребителя или на открытом воздухе под навесом или тентом при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 40°С.

Гарантийный срок хранения:
1 год с даты изготовления

ООО ТД «ГалоПолимер»
119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 15
тел.: +7 (495) 725 44 00
info@halopolymer.com