

**PTFE**

**Фторопласт-4А**

ТУ 2213-032-07623164-2002 (с изменениями № 1, 2, 3)



**ГалоПолимер**

[www.halopolymer.ru](http://www.halopolymer.ru)



**Производитель:**  
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

**Система менеджмента качества:**  
**ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016**

### Химическое название: Политетрафторэтилен

**Химическая формула:**  $(C_2F_4)_n$   
**CAS**  
**TH ВЭД** **9002-84-0**  
**3904 61 000 0**

Политетрафторэтилен – продукт полимеризации тетрафторэтилена, полимер с уникальным сочетанием физических, электрических, антифрикционных, химических и других свойств, которое невозможно найти ни в каком другом материале, а также способностью сохранять эти свойства в широком интервале температур: от – 269 °C до +260 °C.



### Физико-химические свойства

Наименование показателя	Единица измерения	Норма		
		Марка 1	Марка 2	Марка 3
<b>Внешний вид</b>	-	Свободносыпучий порошок белого цвета		
<b>Массовая доля влаги, не более</b>	%	0,02	0,02	0,03
<b>Насыпная плотность, в пределах</b>	кг/м <sup>3</sup>	800	710	690
<b>Плотность, не более</b>	г/см <sup>3</sup>	2,19	2,19	2,19
<b>Гранулометрический состав полимера, не более:</b> - массовая доля остатка на сите 1К - массовая доля остатка после просева через сито 0.2К	%	10 5	15 10	35 15
<b>Прочность при разрыве, не менее</b>	Мпа	30	25	21
<b>Относительное удлинение при разрыве, не менее</b>	%	300	275	250

#### Примечания:

- 1) По согласованию с потребителем для Фторопласта-4А, предназначенного для использования в арматуре общетехнического назначения и деталях трубопроводов, показатель по пункту 2 таблицы не определяют.
- 2) По согласованию с потребителем допускается выпуск Ф-4А-2 с другим гранулометрическим составом.
- 3) Продукт, поставляемый на экспорт, должен соответствовать требованиям контракта.

# PTFE

## Фторопласт-4А

ТУ 2213-032-07623164-2002 (с изменениями N 1, 2, 3)



### Сфера применения:

Фторопласт-4А получают путем измельчения Фторопласта-4, соответствующего ГОСТ 10007, с последующим агломерированием тонкоизмельченного полимера в водной или водоорганической среде при интенсивном перемешивании. Фторопласт-4А предназначен для переработки в изделия методами автоматического, изостатического, компрессионного прессования и поршневой экструзии. Фторопласт-4А не используется для производства фармацевтической продукции. В зависимости от свойств и метода переработки Фторопласт-4А выпускают трех марок:

Марка	Изделие	Метод переработки
Марка 1	Изделия небольшого размера, сальники, седло клапана, сложные пресс-изделия	Автоматическое, изостатическое, компрессионное прессование
Марка 2	Стержни и трубы большого сечения, футеровка, прокладки для подшипников	Автоматическое, изостатическое, компрессионное прессование и поршневая экструзия
Марка 3	Стержни и трубы большого сечения поперечного сечения, профильные изделия	Поршневая экструзия



### Упаковка:

Двойные полиэтиленовые мешки, завязанные пластиковой стяжкой, вложенные в картонную коробку. Вес нетто одного мешка 14,0 кг. Вес нетто картонной коробки 28,0 кг (14,0 x 2). 30 коробок на паллете, массой нетто 840 кг (брутто 926 кг). По согласованию с потребителем допускается другой тип упаковки.



### Транспортировка и хранение:

Фторопласт-4А перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах. Фторопласт-4А, упакованный в мешки, транспортируют в контейнерах или в крытых железнодорожных вагонах. Транспортирование в непакетированном виде допускается по согласованию с потребителем. Транспортирование груза морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Фторопласт-4А должен храниться в чистом сухом помещении на складах на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем.



### Требования безопасности:

Фторопласт-4А при температуре до 260°C невзрывоопасен. Относится к группе трудногорючих материалов по ГОСТ 12.1.044. Температура самовоспламенения в слое 510°C. Работа с Фторопластом-4А должна производиться в производственных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Вредные вещества, выделяющиеся при разложении Фторопласта-4А, обладают способностью к аккумуляции. При работе с Фторопластом-4А возможно скопление зарядов статического электричества. Для уменьшения скопления зарядов статического электричества относительная влажность на рабочих местах должна быть не менее 50%. При работе с фторопластом-4А специальных мер по защите окружающей среды от вредных воздействий не требуется.

В процессе производства не используется перфтороктановая кислота (PFOA) и ее соли.



### Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления.