

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дисперсия PTFE, торговое название - Суспензия фторопластовая-4AD100

Техническое решение № 6 от 30.09.2015

Параметры	Принятое значение в соответствии с техническим решением № 6 30.09.2015	Методы испытаний
1. Массовая доля нелетучих веществ или твердых веществ, %, в пределах	58 - 64	Гравиметрия
2. Массовая доля стабилизатора, %, в пределах	7 - 9	Гравиметрия
3. Концентрация водородных ионов (рН), в пределах	8 - 10	Потенциометрия

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления