СМАЗКА КСТ

ГалоПолимер
www.halopolymer.ru

Производитель:
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Система менеджмента качества:
ISO 9001:2015, EN 9100:2016, IATF 16949:2016

Химическое название: **Смесь фторированных алканов и циклоалканов**
Торговое название: **Смазка КСТ**
Химическая формула: **Смесь C_nF_{2n+2} и C_nF_{2n} (n = 15 - 25)**
Код ТНВЭД: **29 0389 9000**

При температуре (20-25)°С вазелиноподобная масса. При температуре (140-160)°С маслянистая однородная непрозрачная масса без заметного разделения жидкой и твердой фаз. Негорюча, взрывобезопасна, малотоксична.

Физико-химические свойства

Наименование показателя	Единица измерения	Норма
Содержание воды	-	Отсутствие
Реакция водной вытяжки	-	Нейтральная
Взаимодействие с «рабочей средой»	-	Отсутствие
Массовая доля твердого продукта, в пределах	%	2,8-3,6
Расслаиваемость	-	Соответствует образцу внешнего вида, утвержденному в установленном порядке
Массовая доля порошка 4ФД, в пределах	%	0,2-0,4
Количество отщепляемого фторид-иона, не более	% масс	0,3
Плотность, около	кг/м³	2000

Сфера применения:

Смазка КСТ предназначена для смазывания трущихся частей машин и приборов, подшипников машин, работающих в агрессивных средах, а также для заполнения уплотнений вращающихся валов и других целей.

Упаковка:

Смазку КСТ заливают в алюминиевые бидоны или металлические фляги. Допускается заливать смазку КСТ в тару потребителя, соответствующую требованиям.

Транспортировка и хранение:

Смазку КСТ транспортируют всеми видами транспорта, хранят в таре изготовителя в сухом складском помещении.

Гарантийный срок хранения:

36 месяцев с даты изготовления.

ООО ТД «ГалоПолимер»
119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 15
тел.: +7 (495) 725 44 00
info@halopolymer.com